

吸波材料参数

Wave-absorbing Material

技术参数 Technical Parameters

Typical values at room temperature · 室温典型值

牌号	磁导率 (1MHz条件下)	厚度 (mm)	频率范围	工作温度 (℃)	产品类型	应用场合
WAM2000S	20±5	0.2-1.0	upto10GHz	-40 to 85	基础型	RFID Tag IC Card
WAM5000S	45±10	0.1-0.5	upto6GHz	-40 to 85/120	—	—
WAM FR5000	45±10	0.1-0.5	upto6GHz	-40 to 120	阻燃型	—
WAM FR9000	90±10	0.05-0.5	upto6GHz	-40 to 120	—	—
WAM FR15000	150±15	0.05-0.5	upto6GHz	-40 to 120	—	—
WAM9000	90±10	0.05-0.5	upto6GHz	-40 to 120	高磁导率型	—
WAM11000	110±10	0.05-0.5	upto6GHz	-40 to 120	—	—
WAM15000	150±15	0.05-0.5	upto6GHz	-40 to 120	—	—
WAM18000	180±20	0.05-0.5	upto3GHz	-40 to 120	—	—
WAM3000R	30±10	0.1-0.5	13.56MHz	-40 to 120	低损耗型	NFC或RFID
WAM22000	220±20	0.1-0.5	0.5MHzto2GHz	-40 to 120	超高磁导率	电磁屏蔽及EMI
供货形态: 卷材或片材	—	—	—	—	—	—