

铁氧体橡胶磁体参数

Ferrite Rubber Magnet



AIC Engineering
 骏材磁应用
 MAGNETIC SOLUTIONS

技术参数 Technical Parameters

Typical values at room temperature · 室温典型值

牌号	剩余磁感应强度Br	矫顽力Hcb	内禀矫顽力Hcj	最大磁能积 (BH)max	密度	工作温度Tw	—
—	mT	kA/m	kA/m	kJ/m ³	g/cm ³	°C	—
YN4T	135-155	85-105	175-210	3.2-4.5	3.8	<80	
YN10	220-240	145-165	190-255	9.2-10.6	3.4	<80	
YN11	230-250	160-185	225-260	10.0-12.0	3.5	<80	
YN13	250-270	175-195	200-230	11.5-14.5	3.6	<80	
YN15	≥270	175-190	200-230	≥14.5	3.7	<80	
YN18	290-320	155-200	160-210	16.0-20.0	3.7	<80	

